

Vysvětlení č. 1 - 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2023“**, veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení, zveřejněná dne 23.03.2023 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2023-011856 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 31. 03. 2023 a 3. 4. 2023.

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v bodě 3.1. je uvedeno "Požadovaná přilnavost požadované dodávky nemodifikované kationaktivní asfaltové emulze ke kamenivu frakce 4/8 a 8/11 musí činit minimálně 95 % (viz. minimální technické požadavky odst. 3.2 zadávací dokumentace). Účastník doloží atest přilnavosti ke kamenivu dle frakcí předaného vzorku kameniva zadavatelem."

Zkouška přilnavosti se provádí dle ČSN EN 13614. Tato zkouška se provádí pouze na frakci kameniva 8/11 jak je definováno v článku 5.1. normy ČSN EN 13614:2021. Norma neumožňuje zkoušet frakci 2/5 ani 4/8. Bude zadavateli dostačující pouze zkouška přilnavosti s frakcí 8/11?

Citace článku 5.1 normy - Referenční kamenivo co nejsvětlejší barvy, nebo kamenivo z konkrétní aplikace, které propadne sítem o velikosti oka 10 mm a zachytí se na sítu s velikostí oka 6,3 mm (velikost sít patřící do "základní řady plus řady 2" podle EN 13043) nebo propadne sítem s velikostí oka 11 mm a zachytí se na sítu s velikostí oka 8 mm (velikost sít patřící do "základní řady plus řady 1" podle EN 13043).

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel akceptuje pro splnění kvalifikačního předpokladu na doložení atestu přilnavosti nabízené nemodifikované kationaktivní emulze ke kamenivu dle požadované přilnavosti definované v ČSN EN 13614:2021 i v případě doložení atestu **pouze na frakci kameniva 8/11 mm.**

Dotaz:

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí, že emulze mají být rychloštěpné s minimálním obsahem asfaltu 65 % dle ČSN EN 13808:2013.

V rámci normy ČSN EN 13808:2013 jsou (mimo jiné) stanoveny třídy obsahu pojiva v KAE. V případě třídy 7 (jmenovitý obsah pojiva 65 %) je uveden obsah pojiva pro kontrolní zkoušky v rozmezí 63 % až 67 %. Další příklady značení KAE jsou uvedeny v téže normě.

V rámci národní specifikace ČSN 73 6132 je v tabulce 1 (Požadavky na vlastnosti kationaktivních asfaltových emulzí pro postřikové a nátěrové technologie) uvedeno, že obsah pojiva musí vždy odpovídat deklarované třídě konkrétního výrobku.

Jestliže zadavatel požaduje minimální obsah pojiva na úrovni 65 % tzn. při kontrolních zkouškách, není jeho požadavek v souladu s ČSN EN 13808:2013 resp. s národní specifikací ČSN 73 6132 tab. 1. Jestliže zadavatel požaduje minimální obsah asfaltu 65 % měl by požadovat emulzi kategorizovanou jako C67B3 a nikoli jako C65B3. Případně by měl respektovat normu ČSN EN 13808:2013 a v ní uvedenou třídu 7 (jmenovitý obsah pojiva 65 %), kde je uveden obsah pojiva pro kontrolní zkoušky v rozmezí 63 % až 67 %.

V jiném případě se jedná o požadavek mimo rámec české specifikační normy ČSN 73 6132.

Odpověď č. 2:

Zadavatel respektuje normu ČSN EN 13808:2023. Požadavek na minimální množství pojiva v KAE se nachází z intervalu rozmezí uvedeném v požadavku na kontrolní zkoušku. Jeho požadavek na obsah asfaltu 65% nevybočuje z normou stanoveného rozmezí množství pojiva pro kontrolní zkoušku.

Dotaz:

V dalším bodě požaduje zadavatel přilnavost ke kamenivu dle ČSN EN 13614 minimálně 95 % a dále se uvádí třída 3 dle již zmíněné specifikace ČSN EN 13808:2013. Zde vzniká rozpor mezi hodnotou, která je požadována u třídy 3 dle normy a požadavkem 95 % v zadávací dokumentaci. V normě je uvedeno, že třída 3 odpovídá hodnotě ≥ 90 %. Nicméně tato třída/hodnota nemůže být interpretována tak, že lze požadovat taxativně jakoukoli hodnotu v rozmezí 91 % až 99 %. Jestliže je třída 3 vybrána dle ČSN EN 13808:2013 a vyhodnocena dle ČSN EN 13614 znamená to, že je obaleno více než 90 % povrchu kameniva. Zkouška ČSN EN 13614 se provádí kvalitativně, a proto nelze přesně určit, zda je obaleno 92 %, 95 % nebo 97 %, ve všech těchto případech je hodnocení dle normy ČSN EN 13614 shodné, tj. 90 %. Navíc samotná hodnota (95 %) nelze z právního hlediska deklarovat ani na prohlášení o vlastnostech výrobku vztahující se k nařízení EU č. 305/2011. Výrobce KAE může deklarovat pouze třídu 3 jako ≥ 90 %.

Účastník se domnívá, že jsou některé požadavky uvedené v dokumentaci pro výběrové řízení stanoveny tak, že jsou v rozporu mezi sebou nebo jsou stanoveny tak, že neodpovídají národní specifikační ani evropské harmonizované normě.



Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje doložit přilnavost KAE ke kamenivu dle ČSN EN 13614. Dle této normy je její hodnota, u třídy 3, větší než 90%. Zadavatel akceptuje splnění požadavku na hodnotu přilnavosti KAE ke kamenivu větší než 90% dle ČSN 13614.

V Pardubicích dne 4. 4. 2023

za Zadavatele

.....

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

