

Číslo vzorku	Typ SDZ	Typ folie		Výroba měsíc/rok	Zjištěná vada	Součinitel retroreflexe $R_A$		Barevnost $\beta, x, y$		Posouzení na funkční životnost folie	Posouzení měřených funkčních parametrů	Posouzení mechanických parametrů	Celkové posouzení SDZ
						Číslo protokolu	Vyhodnocení	Číslo protokolu	Vyhodnocení				
DZ/100/21	P4	balot.	RA1	bez štítku		DZ005/21/DSP	Vyhovuje	DZ005/21/DSP	Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/101/21	IS3c	balot.	RA1	11/2004	ohlý štít		Vyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/102/21	IS3b	balot.	RA1	11/2004			Vyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/103/21	I24a	balot.	RA1	bez štítku	poškozená folie		Nevyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/104/21	I24b	balot.	RA1	bez štítku	poškozená folie		Nevyhovuje		Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/105/21	P2	balot.	RA1	12/2012			Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/106/21	E2b	balot.	RA1	bez štítku	poškozená folie		Vyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/107/21	IS21a	balot.	RA1	10/2001			Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/108/21	P2	mikropriz.	RA1	05/2013			Vyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/109/21	E2b	balot.	RA1	12/1996	poškozená folie		Nevyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/110/21	IS21a	balot.	RA1	bez štítku			Nevyhovuje		Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/111/21	I4b	neretroreflexní	NR1	bez štítku	zrezlý štít		Nevyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/112/21	A6a	balot.	RA1	bez štítku			Nevyhovuje		Nevyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/113/21	B20a	mikropriz.	RA1	03/2014			Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/114/21	P2	mikropriz.	RA2	10/2020			Vyhovuje		Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje	Vyhovuje
DZ/115/21	A6a	balot.	RA1	12/2001			Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/116/21	B20a	mikropriz.	RA1	03/2014	ohlý štít		Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/117/21	IS19a	balot.	RA1	10/2001			Nevyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/118/21	IS19a	balot.	RA1	10/2001			Vyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/119/21	I4b	neretroreflexní	NR1	bez štítku			Nevyhovuje		Vyhovuje	nelze posoudit	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje
DZ/120/21	I24b	balot.	RA1	05/2002	poškozená folie		Nevyhovuje		Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje
DZ/121/21	I24a	balot.	RA1	05/2002	poškozená folie		Vyhovuje		Vyhovuje	Nevyhovuje	Vyhovuje	Nevyhovuje	Nevyhovuje

Celkový počet měřených značek SDZ: 22 ks  
 Počet SDZ s měřenými funkčními závadami: 16 ks  
 Počet SDZ s mechanickými závadami: 9 ks SDZ nevyhovující pro fyzický stav  
 Počet SDZ překračujících funkční životnost folie: 13 ks